

NOR|Strato

Flex S

No.1 May 2020

Basis Werte / values	ISO	Einheit / unit				
Flächengewicht/ Grammage	536	g/m ²	36	45	50	62
Feuchte/Moisture	287	%	7,5	7,5	7,7	7,7
Reißlänge (längs) / Breaking strength m.d.	1924	N	25	33	38	45
Reißlänge (quer) / Breaking strength c.d.	1924	N	8	10	13	16
Durchreißwiderstand längs / Tear index m.d.	1974	Nm ² /kg	4,0	4,0	4,5	5,0
Durchreißwiderstand quer / Tear index c.d.	1974	Nm ² /kg	5,0	5,0	5,5	6,0
Bertsdruck / burst	2758	kPa	45	65	75	95
Specific volume / Specific volume	534	cm ³ /g	1,6	1,6	1,6	1,6
Rauigkeit Bendtsen / Roughness Bendtsen	8791-2	ml/min.	250	250	280	280
Weisse / Brightness	2470-2	D65/10° %	60	60	60	60
CIE L	5631-2	D65/10°	83	83	83	83
CIE a	5631-2	D65/10°	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
CIE b	5631-2	D65/10°	3,0	3,0	3,0	3,0
Opazität /Opacity	2471	%	92	95	97	98
Porosität / Porosity	Bendtsen	ml/min.	600	300	280	180
Wasseraufnahmevermögen/ Waterabsorption	Cobb	g/m ²	35	35	35	35

Bei den Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die entsprechend den üblichen Fertigungstoleranzen, nach oben und unten schwanken / data are production average values. There is an variability according to the industry common production deviations.

Verpackungspapier aus verstärkter Recyclingfaser für flexible Anwendungen, als NorStratoFlex S+ mit 25 Cobb, maximale Rollenbreite 2100mm / recycled fiber based packagingpaper for flexible packaging uses, NorStratoFlexS+ Cobb 25, maximum reel width 2100mm

Zertifikate / certificates

für den Lebensmitteldirekontakt von Lebensmittel die keinen Migrationstest benötigen (trockene Lebensmittel) geeignet / intent to come in contact with foodstuffs for which migration tests are not requested (dry foods) EC no.1935/2004, direct. 80/590/EEC, direct. 89/109/EEC

